

REVESTIMIENTO PLÁSTICO DE PICAR SOETAM

Exterior - Interior. Mate.



Código de producto: Z30 0010

Descripción

PLÁSTICO DE PICAR SOETAM, es una pintura en pasta, especialmente estudiada para conseguir acabados decorativos en relieve: picado, gotéle, rayado, etc. Decoración en superficies interiores donde se necesita blancura, dureza y lavabilidad.

Datos Técnicos

Composición	Vehículo: Copolímeros acrílicos en dispersión. Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados. Disolvente: Agua.
Acabado	Mate – texturado
Uso	Exterior - Interior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,78 +- 0,02 k/l
Rendimiento (UNE 48282)	1 m2/kg El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución.
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	Al tacto: 2 – 3 horas Total: mínimo 12 horas a 20 °C
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Aplicación	Brocha, llana, cepillo, rodillo, pistola
VOC	VOC: Cat. A/a 30(2010):30g/L

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Propiedades

- Buen poder cubriente.
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- Se adapta a las dilataciones suaves del soporte evitando cuarteamientos.
- Muy buena adherencia.



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Modo de Empleo

Superficies no preparadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con un 5 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de fijador o selladora al agua según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 5 % de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Presentación

Envases de 5 Kilos y 25 Kilos.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 04-12-2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0010 - REVESTIMIENTO PLÁSTICO DE PICAR SOETAM



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049