

# REVESTIMIENTO SOETAM 100% ACRÍLICO



Código de producto: Z30 0012

## Descripción

Revestimiento acrílico 100% para fachadas. Larga duración a la intemperie. Con conservante antimoho y antiverdín. Transpirable.

## Datos Técnicos

<b>Composición</b>	<b>Vehículo:</b> Polímero acrílico 100% en dispersión. <b>Pigmentos:</b> Dióxido de titanio y extendedores seleccionados. <b>Disolvente:</b> Agua.
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Uso</b>	Exterior
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanco
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,45 – 1,50 kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	3 – 8 m <sup>2</sup> /l (125μ secas)
<b>Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)</b>	30 – 60 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 – 8 horas
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Teñido</b>	Tinte al agua universal
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	49 – 51 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV's 5 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Ensayos

### Determinación relación de contraste (Poder Cubriente) UNE-EN-ISO 6504-3:

Clase 2 de opacidad según EN 13300

### Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998:

Clase 2 de lavabilidad según EN 13300

## Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.  
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.  
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.  
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos (baba de caracol, etc.). Pinturas Eurosol, S.L.U, no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Téngase especial atención a aquellos colores

oscuros, pues algunos de ellos son más susceptibles a que se produzcan los fenómenos antes indicados, razón de más para observar las indicaciones y precauciones señaladas.

## Modo de Empleo

### **Superficies no preparadas:**

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con un 10 – 15% de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de fijador o selladora al agua según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas.

### **Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:**

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10 – 15% de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

### **Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:**

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Presentación

Envases de 4 Litros y 15 Litros.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 08.10.2020

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0012 – REVESTIMIENTO SOETAM 100% ACRÍLICO



**PINTURAS EUROSOL, S.L.U.**

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049